

JUNTAFLEX PRIMER

Primer epóxi isento de solventes.

Características

- Boa capacidade de penetração;
- Elevada resistência de aderência;
- Fácil aplicação;
- Rápido endurecimento / tempos de espera reduzidos;

Indicação

Principais áreas de atuação do Juntaflex Primer:

- Superfícies porosas e irregulares de concreto, onde será instalado o perfil de EPDM do sistema Juntaflex.

Dados Técnicos

Aspecto:	Líquido viscoso
Rendimento:	0,25 à 0,45 Kg\m ²
Função:	Primer epóxi
Base química:	Epóxi
Pot Life (23°C):	15 min

Preparo da superfície

A superfície que receberá o primer deve estar limpa, seca e isenta de materiais soltos, graxas, óleos ou outras substâncias que possam impedir a penetração e aderência do material ao substrato.

Aplicação

Misture a quantidade de material que possa ser aplicada, respeitando o tempo de pot life do produto. Homogeneizar o Juntaflex Primer P.B ao Juntaflex Primer P.A, por aprox. 1 minuto. Não fracionar a embalagem. O Juntaflex ADESIVO deverá ser aplicado entre 6 à 12 horas após a aplicação do Juntaflex PRIMER. Caso o Juntaflex PRIMER estiver curado a mais de 12 horas, o mesmo deverá ser lixado e receber nova camada de Juntaflex PRIMER. Caso, o planejamento exija um cronograma diferente do intervalo proposto, após a aplicação do Juntaflex Primer deverá ser aspergida uma camada de areia seca na faixa de peneira #40 sobre o primer ainda úmido, para garantir a aderência do adesivo após as 12 horas.

Embalagem e Armazenamento

Parte A: 0,425 Kg

Parte B: 0,185 Kg

Kit: 0,61 Kg

Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, alimentos e bebidas. Evitar contato com ácidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de crianças. Armazenar em local coberto, sem umidade e ventilado, sobre paletes e em temperatura entre 20°C e 35°C.

Nunca armazenar o produto em locais externos com altas temperaturas ou incidência direta de raios solares e chuva (mesmo com a utilização de lona plástica), ou ainda em locais que tenha grandes variações de temperatura (Exemplo: Containers). Obs.: O armazenamento do produto de forma inadequada pode deteriorar.

Validade

12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem.

Segurança

Requer utilização dos EPI's adequados ao manuseio: Luvas e botas de borracha, e óculos de proteção. Em caso de ventilação insuficiente, use proteção respiratória.

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, sapatos e óculo de segurança. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar através de ventilação forçada durante a aplicação e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

Elaborado por: Jeniffer Rodrigues – Analista da qualidade	Data: 21.03.2022
Revisado por: Eliza Confortin – Gerente industrial	Data: 21.03.2022
Aprovado por: Fábio André Viecili - Diretor	Data: 21.03.2022