

URETOP ESTUCAMENTO

Argamassa uretânica para estucamento.

Características:

O Uretop Estucamento é um sistema uretânico tri componente para selamento e regularização de superfícies, correção de falhas e imperfeições. Utilizado na imprimação e correção do substrato para aplicação de pinturas Uretop TC ou Builderguard WB.

Indicação:

· Áreas sujeitas ao trânsito de pessoas ou equipamento com rodas pneumáticas.

Vantagens:

- Fácil aplicação;
- Reduz os custos de manutenção e limpeza;
- Melhora o aspecto estético superficial do piso em uso;
- Cura rápida, reduz o tempo de parada de produção;

Dados Técnicos:

Função principal:	Estucamento uretânico
Base química:	Resina uretânica
Cor:	Ambar
Aspecto:	Liso
Rendimento:	150 a 250 g/m ²
Liberação: tráfego de pessoas - 25°C	24 horas
Liberação: tráfego pesado - 25°C	72 horas

Embalagem e Armazenagem:

Kit de 9,600 kg

Uretop Estucamento Parte A: 2,260 kg

Uretop Estucamento Parte B: 2,260 kg

Uretop Estucamento Parte C: 5,080 kg

Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, alimentos e bebidas. Evitar contato com ácidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de crianças. Não reutilizar as embalagens.

Preparo da superfície:

O substrato não deve apresentar nenhum tipo de contaminações, como óleo, graxas, ácidos ou outros produtos químicos. O revestimento deve ser aplicado em pisos com mais de 7 dias de idade e com pressão de vapor d'água ascendente inferior a 10 %.

Aplicação:

Aplicar sob substrato previamente fresado ou lixado.

Aplicação da capa:

Homogeneizar a parte A do kit. Misturar a parte B à parte A até homogeneização da cor e adicione a parte C ao sistema. Misturar até a homogeneização, por aproximadamente 1 minuto. Após o processo de mistura, espalhe o produto, cuidando para que o resíduo do balde não acumule sob o piso não trabalhado ou em área já aplicada. Espalhar uniformemente com o auxílio de uma desempenadeira metálica, espalhar a mistura em movimentos de meia-lua, raspando a desempenadeira contra o substrato para minimizar as ondulações (costeletas) resultantes da aplicação. Após 24 horas, proceda ao polimento da superfície utilizando ferramenta #36, #60 ou #120, de acordo com a textura requerida.

OBS.: Não aplicar em temperaturas abaixo de 10°C e acima de 25°C.

Validade:

Parte A e B: 12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem.

Parte C: 9 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem

Segurança:

Requer utilização dos EPI's adequados ao manuseio: Luvas e botas de borracha, e óculos de proteção.

Em caso de ventilação insuficiente, use proteção respiratória.

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, sapatos e óculo de segurança. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar através de ventilação forçada durante a aplicação e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

Elaborado por: Eliza Cerato Confortin	Data: 17 de maio de 2022
Revisado por: Fábio André Viecili	Data: 18 de maio de 2022
Aprovado por: Fábio André Viecili	Data: 18 de maio de 2022