

URETOP SL PRIMER

Argamassa uretânica para selamento de superfície.

Características:

O Uretop SL PRIMER é um sistema uretânico tri componente para selamento e regularização de superfícies, correção de falhas e imperfeições. Utilizado na imprimação e correção do substrato para aplicação do URETOP SL.

Indicação:

· Áreas sujeitas ao trânsito de pessoas ou equipamento com rodas pneumáticas.

Vantagens:

- Fácil aplicação;
- Reduz os custos de manutenção e limpeza;
- Melhora o aspecto estético superficial do piso em uso;
- Cura rápida, reduz o tempo de parada de produção;

Dados Técnicos:

Função principal:	Estucamento uretânico
Base química:	Resina uretânica
Aspecto:	rugoso
Rendimento:	1,0 a 1,8 Kg/m ²
Liberação: tráfego de pessoas (25°C)	12 horas

Embalagem e Armazenagem:

Kit de 11,000 kg

Uretop Estucamento Parte A: 1,666 kg

Uretop Estucamento Parte B: 1,668 kg

Uretop Estucamento Parte C: 7,666 kg

Consumos estimados:

Consumo (Kg/m ²)*	Rendimento por Kit (m ²)*
1,0	11,0
1,2	9,16
1,5	7,33
1,8	6,11

*Os consumos poderão variar conforme a rugosidade do substrato.

Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, alimentos e bebidas. Evitar contato com ácidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de crianças. Não reutilizar as embalagens.

Preparo da superfície:

O substrato não deve apresentar nenhum tipo de contaminações, como óleo, graxas, ácidos ou outros produtos químicos. O revestimento deve ser aplicado em pisos com mais de 7 dias de idade e com pressão de vapor d'água ascendente inferior a 10 %.

Aplicação do primer:

Aplicar sob substrato previamente fresado ou lixado.

Homogeneizar a parte A do kit. Misturar a parte B à parte A até homogeneização da cor e adicione a parte C ao sistema. Misturar até a homogeneização, por aproximadamente 1 minuto. Após o processo de mistura, espalhe o produto, cuidando para que o resíduo do balde não acumule sob o piso não trabalhado ou em área já aplicada. Espalhar uniformemente com o auxílio de uma desempenadeira metálica, espalhar a mistura em movimentos de meia-lua, raspando a desempenadeira contra o substrato para minimizar as ondulações (costeletas) resultantes da aplicação.

Após 12 a 24 horas, proceder com a aplicação da capa do URETOP SL

OBS.: Não aplicar em temperaturas abaixo de 10°C e acima de 25°C.

Validade:

9 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem

Segurança:

Requer utilização dos EPI's adequados ao manuseio: Luvas e botas de borracha, e óculos de proteção.

Em caso de ventilação insuficiente, use proteção respiratória.

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, sapatos e óculo de segurança. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar através de ventilação forçada durante a aplicação e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

Elaborado por: Maxwell Klein Degen – Assistente Técnico	Data: 15 de maio de 2024
Revisado por: Eliza Cerato Confortin – Gerente Industrial	Data: 15 de maio de 2024
Aprovado por:	Data:

