

## BUILDERCOAT PRIMER WB 100

Primer epóxi emulsionado em água.

### Características

- Boa capacidade de penetração;
- Boa cobertura
- Elevada resistência de aderência;
- Fácil aplicação;
- Secagem rápida/ tempos de espera reduzidos;
- Pode ser aplicado em superfícies úmidas.

### Indicação

Indicado para aplicação como selador de superfícies ou promotor de aderência para pinturas e revestimentos.

### Dados Técnicos:

<b>Função principal:</b>	Primer epóxi base
<b>Aspecto:</b>	Líquido
<b>Base química:</b>	Resina
<b>Cor:</b>	Incolor a âmbar
<b>Resistência de aderência a tração</b>	>1,50 MPa (ruptura no concreto)
<b>Peso específico (25°C)</b>	1,03 ± 0,02 g/ml
<b>Teor de sólidos</b>	48% ± 2%

### Embalagem e Armazenagem:

Kit de 1 kg.	Kit de 3,6 kg
Parte A: 0,300kg	Parte A: 1,08 kg
Parte B: 0,700kg	Parte B: 2,52kg

Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, alimentos e bebidas. Evitar contato com ácidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de crianças. Temperatura de trabalho e armazenamento: 5°C a 35°C.

### Preparo da superfície:

O piso deve estar limpo, seco, íntegro e livre de poeira, óleo e outros produtos que possuam características desmoldantes.

### Áreas de aplicação:

Utilizado como primer em pisos de concreto com baixas idades de execução, que irão receber revestimento final. Também pode ser aplicado em pisos de concreto mais antigos que recebem algum tipo de umidade, a fim de melhorar a resistência do revestimento que recebe pressão de vapor ascendente.

### Aplicação:

#### **Substrato:**

A superfície que receberá o primer deverá estar limpa e isenta de materiais soltos, graxas, óleos ou outras substâncias que possam impedir a penetração e aderência do material ao substrato.

#### **Aplicação da capa:**

Homogeneizar as partes do kit.

Misturar o Buildercoat Primer WB 100 Parte A ao Buildercoat Primer WB 100 Parte B, por aproximadamente 1 minuto.

Consumo aproximado de 50 g/m<sup>2</sup> a 120 g/m<sup>2</sup>.

**Validade:**

12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem.

**Segurança:**

Requer utilização dos EPI's adequados ao manuseio: Luvas e botas de borracha, e óculos de proteção.

Em caso de ventilação insuficiente, use proteção respiratória.

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, sapatos e óculo de segurança. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar através de ventilação forçada durante a aplicação e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

<b>Elaborado por:</b> Eliza Cerato Confortin – Gerente Industrial	<b>Data:</b> fevereiro de 2025
<b>Revisado por:</b> Fabio André Viecili – Diretor	<b>Data:</b> fevereiro de 2025